

¡FÁCIL Y EFICIENTE!

MEZCLAS
SECAS
EMBOLSADAS



Tarrajeo Fácil
Proyectable

INSTRUCCIONES DE USO

1. Verificar que la superficie a tarrajar se encuentre limpia, libre de polvo, aceites, grasas, pintura, eflorescencia, líquidos desencofrantes o cualquier otro contaminante.
2. Humedecer la superficie.
3. Emplear equipos mecánicos de lanzado, conforme a sus instrucciones de uso.
4. Adicionar agua mediante el equipo mecánico de lanzado hasta obtener una consistencia cremosa para garantizar un mortero plástico y homogéneo.
5. Una vez aplicado el mortero, reglear para dejar uniforme la superficie según el acabado deseado.
6. Esperar al punto justo de secado al tacto para proceder con la terminación de la superficie con una paleta de madera, lana de goma o metálica.
7. Se recomienda rociar agua en la superficie luego de 4 horas de acabado.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de aplicación (°C)	5 a 35
Espesor máximo (cm)	2.0
Color	Gris
Cemento	Tipo I
Flujo (%)	80 ± 5 (ASTM - C1437)
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	70 (ASTM - C109)
Rendimiento (m ² x envase 40 kg)*	1.4

*Rendimiento aproximado para recubrimiento con espesor de 1.5cm.

PRECAUCIONES

- No aplicar con temperaturas exteriores extremas (< 5° o > 35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.
- No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.
- Se recomienda emplear malla de refuerzo en caso se cubran dos superficies de distinta naturaleza.
- Evitar contacto con el polvo (ojos y piel).